

Introducción. Índice.

Elija una opción para conocer el sistema de tratamiento recomendado.

Cómo tratar Madera nueva a la intemperie

- ▣ Carpintería de todo tipo (No horizontal).
- ▣ Pavimentos, plataformas, pasarelas de madera (Superficies horizontales transitadas).



Cómo tratar Maderas viejas a la Intemperie

- ▣ Carpintería vieja con gran parte del barniz en buen estado de conservación.
- ▣ Carpintería vieja con gran parte del barniz en mal estado de conservación.
- ▣ Carpintería vieja sin ningún resto de barniz o similar, presentando un aspecto gris y reseco.
- ▣ Carpintería vieja con lasures (tratamientos a poro abierto) envejecidos por la intemperie.
- ▣ Pavimentos, plataformas, pasarelas de madera envejecidos por la intemperie.



Cómo tratar Mobiliario y Carpintería interior

- ▣ Mobiliario o carpintería interior de madera nueva.
- ▣ Mobiliario o carpintería interior de madera vieja.



Cómo tratar Pavimentos de Madera en interiores

- ▣ Pavimentos de madera nuevos no barnizados.
- ▣ Pavimentos ya barnizados envejecidos por el tiempo.



Cómo tratar Madera nueva a la intemperie Carpintería de todo tipo (no horizontal)

Puertas, ventanas, balcones, vallas, barandillas, casas de madera, pérgolas, etc.

Maderas de Coníferas no muy resinosas (Pino, Abeto, etc.)
y frondosas no tropicales (Haya, Roble, Fresno, Nogal, etc.)

1.- Condiciones y preparación de la superficie.

La madera debe tener una humedad (12% – 15%) de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona.

La superficie debe estar lijada, limpia de grasas, suciedad y polvo.

2.- Tratamiento preventivo.

Tratamiento preventivo contra la humedad, insectos (carcomas) y hongos xylófagos. Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO PROTECTOR** O **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO RÁPIDO** a toda la superficie de madera antes de su colocación en obra.



Xylazel Profesional Fondo Protector



Xylazel Profesional Fondo Rápido

3.- Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Acabado de lasur pigmentado mate a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

OPCIÓN 2ª

Acabado de lasur pigmentado satinado a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Satinado)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Satinado)

OPCIÓN 3ª

(incolore).

a) Aplicar 3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE INCOLORO**.

b) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE** (barniz elástico y microporoso brillante).

c) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA** (barniz brillante para maderas expuestas al mar).



Xylazel Barniz Intemperie



Xylazel Barniz Mar y Montaña

Maderas de frondosas tropicales (Iroko, Bolondo, Teca, Niangón, Ipé, etc.)
o Coníferas muy resinosas (Pino Melis, Pino Canario, etc.)

1.- Condiciones y preparación de la superficie.

La madera debe tener una humedad (12% – 15%) de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona.

La superficie debe estar lijada, limpia de grasas, suciedad y polvo.

Eliminar los aceites y resinas superficiales de la madera previamente con un trapo y disolvente "nitro", acetona o etanol.

2.- Tratamiento preventivo.

Si la madera es sensible a la humedad, insectos (carcomas) y hongos xylófagos.

Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO PROTECTOR** o **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO RÁPIDO** a toda la superficie de madera antes de su colocación en obra.



Xylazel Professional Fondo Protector



Xylazel Professional Fondo Rápido

3.- Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Acabado de lasur pigmentado mate a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)**.

OPCIÓN 2ª

Acabado de lasur pigmentado satinado a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Satinado)**

OPCIÓN 3ª

(incoloro).

a) Aplicar 3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE SATINADO INCOLORO**.

b) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE** (barniz elástico y microporoso brillante).

c) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA** (barniz brillante para maderas expuestas al mar).



Xylazel Professional Lasur Intemperie (Mate)



Xylazel Professional Lasur Intemperie (Satinado)



Xylazel Barniz Intemperie



Xylazel Barniz Mar y Montaña

Pavimentos, plataformas, pasarelas de madera

(Superficies horizontales transitadas)

Maderas de coníferas y frondosas sin tratamiento en autoclave

1.- Condiciones y preparación de la superficie.

La madera debe tener una humedad (12% – 15%) de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona.

La superficie debe estar lijada, limpia de grasas, suciedad y polvo.

2.- Tratamiento preventivo.

Tratamiento preventivo contra la humedad, insectos (carcomas) y hongos xylófagos.

Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO PROTECTOR** o **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO RÁPIDO** a toda la superficie de madera antes de su colocación en obra. Para este tipo de usos se recomienda el sistema de inmersión.



Xylazel Profesional Fondo Protector



Xylazel Profesional Fondo Rápido

3.- Acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Acabado de lasur pigmentado mate a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

OPCIÓN 2ª

Sólo en maderas tropicales.

Aplicar de 2 a 3 capas de **XYLAZEL ACEITE PARA TECA.**



Xylazel Aceite paraTeca

Maderas tratadas en autoclave con sales hidrosolubles (tonalidad verdosa)
o con protectores oleosos (incolore)

1.-Condiciones y preparación de la superficie.

La madera debe tener una humedad (12% – 15%) de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona.

La superficie debe estar lijada, limpia de grasas, suciedad y polvo.

2.- Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Acabado de lasur pigmentado mate a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)**.



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

OPCIÓN 2ª

Sólo en maderas tropicales.

Aplicar de 2 a 3 capas (según absorción) de

XYLAZEL ACEITE PARA TECA.



Xylazel Aceite para Teca

Mobiliario de jardín y terraza

Mesas, bancos, sillas, tumbonas, etc.

Maderas de coníferas o frondosas no tropicales sin tratamiento en autoclave.

1.- Condiciones y preparación de la superficie.

La madera debe tener una humedad (12% – 15%) de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona.

La superficie debe estar lijada, limpia de grasas, suciedad y polvo.

2.- Tratamiento preventivo.

Tratamiento preventivo contra la humedad, insectos (carcomas) y hongos xylófagos. Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO PROTECTOR O XYLAZEL PROFESIONAL FONDO RÁPIDO** a toda la superficie de madera antes de su colocación en obra.



Xylazel Profesional Fondo Protector



Xylazel Profesional Fondo Rápido

3.- Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Acabado de lasur pigmentado mate a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

OPCIÓN 2ª

Acabado de lasur pigmentado satinado a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Satinado)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Satinado)

OPCIÓN 3ª

(incolore).

a) Aplicar 3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE SATINADO INCOLORO**.

b) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE** (barniz elástico y microporoso brillante).

c) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA** (barniz brillante para maderas expuestas al mar).



Xylazel Barniz Intemperie



Xylazel Barniz Mar y Montaña

Maderas de coníferas (Pino, Abeto, etc.) **tratadas en autoclave con sales protectoras** (tonalidad verdosa) **o con protectores oleosos** (incolore)

1.- Condiciones y preparación de la superficie.

La madera debe tener una humedad (12% – 15%) de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona.

La superficie debe estar lijada, limpia de grasas, suciedad y polvo.

2.- Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Acabado de lasur pigmentado mate a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)** .



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

OPCIÓN 2ª

Acabado de lasur pigmentado satinado a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Satinado)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Satinado)

OPCIÓN 3ª

(incoloro).

a) Aplicar 3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE SATINADO INCOLORO**.

b) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE** (barniz elástico y microporoso brillante).

c) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA** (barniz brillante para maderas expuestas al mar).



Xylazel Barniz Intemperie



Xylazel Barniz Mar y Montaña

Maderas de frondosas tropicales.

1.- Condiciones y preparación de la superficie.

La madera debe tener una humedad (12% – 15%) de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona.

La superficie debe estar lijada, limpia de grasas, suciedad y polvo.

Eliminar los aceites y resinas superficiales de la madera previamente con un trapo y disolvente "nitro", acetona o etanol.

2.- Tratamiento preventivo.

Si la madera es sensible a la humedad, insectos (carcomas) y hongos xylófagos. Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO PROTECTOR O XYLAZEL PROFESIONAL FONDO RÁPIDO** a toda la superficie de madera antes de su colocación en obra.



Xylazel Profesional Fondo Protector



Xylazel Profesional Fondo Rápido

3.- Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Acabado de lasur pigmentado mate a poro abierto. Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

OPCIÓN 2ª

Sólo en maderas tropicales. Aplicar de 2 a 3 capas (según absorción) de **XYLAZEL ACEITE PARA TECA.**



Xylazel Aceite para Teca

Cómo tratar Maderas viejas a la Intemperie Carpintería vieja con gran parte del barniz en buen estado de conservación.

Puertas, ventanas, balcones, vallas, barandillas, casas de madera, pérgolas, etc.

1.- Preparación del soporte.

Lijar (con papel de lija nº 100) todas las zonas deterioradas (aristas, vierteaguas, etc.) hasta eliminar todo el barniz desprendido (en mal estado) y recuperar el color natural de la madera.

Lijar con papel de lija nº 180 el resto de superficie barnizada para abrirle el poro y facilitar la adherencia del nuevo barniz.

Si existen zonas agrisadas por el sol, aplicar **XYLAZEL LIMPIADOR DE MADERAS AGRISADAS.**



Xylazel Limpiador de Maderas Agrisadas

2.- Tratamiento preventivo contra la humedad, insectos (carcomas) y hongos xylófagos.

Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO PROTECTOR** o **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO RÁPIDO** a toda la superficie en las zonas donde se haya eliminado el barniz.

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **XYLAZEL PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir).



Xylazel Profesional Fondo Protector



Xylazel Profesional Fondo Rápido



Xylazel Pasta para Madera

3.- Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

1-a) Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE** (barniz elástico y microporoso brillante).

OPCIÓN 2ª

2 -a) Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA** (barniz brillante para maderas expuestas al mar).

OPCIÓN 3ª

1-b) Aplicar 3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Satinado)**



Xylazel Barniz Intemperie



Xylazel Barniz Mar y Montaña

Carpintería vieja con gran parte del barniz en mal estado, cuarteado y desprendido.

Puertas, ventanas, balcones, vallas, barandillas, casas de madera, pérgolas, etc.

Si la madera se encuentra reseca pero sin ningún ataque de xylófagos.

1.- Preparación del soporte.

Eliminar con un quitapinturas o decapante los restos de barniz.

En las zonas agrisadas por el sol, aplicar **XYLAZEL LIMPIADOR DE MADERAS AGRISADAS.**



Xylazel Limpiador de Maderas Agrisadas

2.- Tratamiento preventivo contra la humedad, insectos (carcomas) y hongos xylófagos.

Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO PROTECTOR** O **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO RÁPIDO** a toda la superficie en las zonas donde se haya eliminado el barniz.

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **XYLAZEL PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir).



Xylazel Profesional Fondo Protector



Xylazel Profesional Fondo Rápido



Xylazel Pasta para Madera

3.- Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Acabado de lasur pigmentado mate a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

OPCIÓN 2ª

Acabado de lasur pigmentado satinado a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Satinado)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Satinado)

OPCIÓN 3ª

(incoloro).

a) Aplicar 3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE SATINADO INCOLORO.**

b) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE** (barniz elástico y microporoso brillante).

c) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA** (barniz brillante para maderas expuestas al mar).



Xylazel BarnizIntemperie



Xylazel BarnizMar y Montaña

Si algunas partes de la madera presentan ataques de hongos

(manchas oscuras, madera blanca o quebradiza) **y/o ataques de insectos** (carcomas, termitas, etc.)

1.- Preparación del soporte.

Eliminar con un quitapinturas o decapante los restos de barniz.

En las zonas agrisadas por el sol, aplicar **XYLAZEL LIMPIADOR DE MADERAS AGRISADAS**.



Xylazel Limpiador de Maderas Agrisadas

2.- Tratamiento curativo contra la humedad, insectos (carcomas) y hongos xylófagos.

Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL TRATAMIENTO MAX** a toda la superficie.

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **XYLAZEL PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir).



Xylazel Tratamiento Max



Xylazel Pasta para Madera

3.- Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Acabado de lasur pigmentado mate a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)**.



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

OPCIÓN 2ª

Acabado de lasur pigmentado satinado a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Satinado)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Satinado)

OPCIÓN 3ª

(incolore).

a) Aplicar 3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE SATINADO INCOLORO**.

b) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE** (barniz elástico y microporoso brillante).

c) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA** (barniz brillante para maderas expuestas al mar).



Xylazel Barniz Intemperie



Xylazel Barniz Mar y Montaña

Carpintería vieja sin ningún resto de barniz o similar, presentando un aspecto gris y reseco.

Puertas, ventanas, balcones, vallas, barandillas, casas de madera, pérgolas, muebles de jardín etc.

1.- Preparación del soporte.

Limpiar la suciedad superficial adherida mediante bayeta húmeda y si la superficie está muy áspera lijar con papel de lija nº 120.

En las zonas agrisadas por el sol, aplicar **XYLAZEL LIMPIADOR DE MADERAS AGRISADAS.**



Xylazel Limpiador de Maderas Agrisadas

2.- Tratamiento preventivo contra la humedad, insectos (carcomas) y hongos xylófagos.

Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO PROTECTOR** o **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO RÁPIDO** a toda la superficie. Si se aprecian síntomas de ataques de insectos u hongos aplicar **XYLAZEL TRATAMIENTO MAX.**

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **XYLAZEL PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir) .



Xylazel Profesional Fondo Protector



Xylazel Profesional Fondo Rápido



Xylazel Tratamiento Max



Xylazel Pasta para Madera

3.- Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Acabado de lasur pigmentado mate a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

OPCIÓN 2ª

Acabado de lasur pigmentado satinado a poro abierto.

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Satinado)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Satinado)

OPCIÓN 3ª

(incolore).

a) Aplicar 3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE SATINADO INCOLORO.**

b) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE** (barniz elástico y microporoso brillante).

c) Decorar con 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA** (barniz brillante para maderas expuestas al mar).



Xylazel Barniz Intemperie



Xylazel Barniz Mar y Montaña

Carpintería vieja con lasures (tratamientos a poro abierto) envejecidos por la intemperie.

Puertas, ventanas, balcones, vallas, barandillas, casas de madera, pérgolas, muebles de jardín etc.

La superficie de madera se encuentra reseca pero aún bastante uniforme de tonalidad y aspecto.

1.- Preparación del soporte.

Limpiar las superficies con bayeta húmeda para quitar suciedad adherida y si la madera está áspera lijar ligeramente con lija nº 120.

En las zonas agrisadas por el sol, aplicar **XYLAZEL LIMPIADOR DE MADERAS AGRISADAS.**

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **XYLAZEL PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir).



Xylazel Limpiador de Maderas Agrisadas



Xylazel Pasta para Madera

Si el revestimiento antiguo era con acabado mate, tipo XYLAZEL INTEMPERIE PROFESIONAL LASUR MATE.

Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Proteger y decorar las maderas con 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

OPCIÓN 2ª

Proteger y decorar las maderas con 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE** (Satinado)



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Satinado)

Si el revestimiento antiguo era con acabado satinado, tipo XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE SATINADO.

Posibles acabados decorativos.

Proteger y decorar las maderas con 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE** (Satinado)



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Satinado)

La superficie de madera ha estado muy descuidada y presenta un aspecto muy reseco y poco uniforme en tonalidad y aspecto.

Lijar las zonas más deterioradas con papel de lija nº 120 hasta dejar las superficies con aspecto más uniforme.

Aplicar **XYLAZEL LIMPIADOR MADERAS AGRISADAS** en las zonas agrisadas por el sol

Aplicar 3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO PROTECTOR** o **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO RÁPIDO** en toda la superficie.

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **XYLAZEL PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir).



Xylazel Profesional Fondo Protector



Xylazel Profesional Fondo Rápido



Xylazel Pasta para Madera

Si el revestimiento antiguo era con acabado mate, tipo **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE MATE**.

Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Proteger y decorar las maderas con 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

OPCIÓN 2ª

Proteger y decorar las maderas con 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Satinado)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Satinado)

Si el revestimiento antiguo era con acabado satinado, tipo **XYLAZEL INTEMPERIE SATINADO**.

Posibles acabados decorativos.

Proteger y decorar las maderas con 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Satinado)**



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Satinado)

Pavimentos, plataformas, pasarelas de madera envejecidos por la intemperie.

1.- Preparación del soporte.

Limpiar la suciedad superficial adherida mediante bayeta húmeda y si la superficie está muy áspera lijar con papel de lija nº 120.

En las zonas agrisadas por el sol, aplicar **XYLAZEL LIMPIADOR DE MADERAS AGRISADAS.**



Xylazel Limpiador de Maderas Agrisadas

2.- Tratamiento preventivo contra la humedad, insectos (carcomas) y hongos xylófagos.

Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO PROTECTOR** o **XYLAZEL PROFESIONAL FONDO RÁPIDO** a toda la superficie. Si se aprecian síntomas de ataques de insectos u hongos aplicar **XYLAZEL TRATAMIENTO MAX.**

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **XYLAZEL PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir).



Xylazel Profesional Fondo Protector



Xylazel Profesional Fondo Rápido



Xylazel Tratamiento Max



Xylazel Pasta para Madera

3.- Posibles acabados decorativos.

OPCIÓN 1ª

Aplicar 2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)**.



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

OPCIÓN 2ª

Aplicar 2 capas de 2-3 manos de **XYLAZEL ACEITE PARA TECA** según absorción. (Sólo para maderas tropicales).



Xylazel Aceite para Teca

Cómo tratar Mobiliario y Carpintería interior

Mobiliario o carpintería interior de madera nueva.

1.-Condiciones y preparación de la superficie.

La madera debe tener una humedad comprendida entre el 9% y el 11%.

La superficie debe estar lijada, limpia de grasas, suciedad y polvo.

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **XYLAZEL PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir).



Xylazel Pasta para Madera

2.- Tratamiento preventivo contra insectos (carcomas) y xylófagos.

Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL TRATAMIENTO MAX.** a toda la superficie.

En el caso de elementos estructurales se recomienda aplicar este producto, sobre todo si existe el riesgo de que la madera se humedezca.



Xylazel Profesional Tratamiento
Max

3.- Posibles acabados decorativos.

Acabado incoloro.

Aplicar 2- 3 capas de:

XYLAZEL BARNIZ INTERIOR INCOLORO Brillante/ Satinado/ Mate (Colores cerezo, nogal, caoba, pinotea, pino Oregón y roble).

XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA Brillante/ Satinado/ Mate para zonas de mucho roce.

XYLAZEL BARNIZ SUELOS Brillante al agua. Secado rápido, sin olor a disolvente. Brillante al agua.



Xylazel Barniz Interior



Xylazel Parquet y Tarima



Xylazel Barniz Suelos

Acabado con color:

2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ INTERIOR** color(6 tonalidades con acabado brillante).

2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)** (5 tonalidades).

2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Satinado)** (6 tonalidades).



Xylazel Barniz Interior



Xylazel Intemperie (Mate)



Xylazel Intemperie
(Satinado)

Mobiliario o carpintería interior de madera vieja.

Las maderas no presentan ningún síntoma de ataque; orificio de carcoma u otra patología.

1.- Preparación de la superficie.

Lijar la superficie para eliminar los restos de pintura o barniz mal adheridos. Si el aspecto general del antiguo recubrimiento es muy malo, se recomienda decapar con un quita pinturas y proceder como si se tratara de madera nueva.

2.- Tratamiento preventivo contra insectos (carcomas) y xylófagos.

Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL TRATAMIENTO MAX** a toda la superficie que no esté barnizada.

En el caso de elementos estructurales no barnizados o pintados, se recomienda aplicar **XYLAZEL PROFESIONAL TRATAMIENTO MAX**, sobre todo si existe el riesgo de que la madera se humedezca.

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **XYLAZEL PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir).



Xylazel Tratamiento Max



Xylazel Pasta para Madera

3.- Posibles acabados decorativos.

Acabado incoloro.

Aplicar 2-3 capas de:

1.- **XYLAZEL BARNIZ INTERIOR INCOLORO**

Brillante/ Satinado/ Mate (Colores cerezo, nogal, caoba, pinotea, pino Oregón y roble).



Xylazel Barniz Interior

2.- **XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA**

Brillante/ Satinado/ Mate para zonas de mucho roce.



Xylazel Barniz Parquet y Tarima

3.- **XYLAZEL BARNIZ SUELOS** Brillante al agua.
Secado rápido, sin olor a disolvente.



Xylazel Barniz Suelos

Acabado incoloro.

4.- Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ INTERIOR** (6 tonalidades con acabado brillante).-
También INCOLORO Brillante/ Satinado/ Mate



Xylazel Barniz Interior

Las maderas presentan orificios visibles de "carcoma"

1.- Preparación de la superficie.

Lijar la superficie hasta eliminar toda la pintura o barniz que impida la penetración del producto protector. Se recomienda utilizar un quita pinturas para facilitar esta labor.

2.- Tratamiento curativo contra insectos (carcomas).

Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL TRATAMIENTO MAX** a toda la superficie previamente decapada.

Inyectar el mismo producto por los orificios abiertos por la carcoma.

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **XYLAZEL PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir).



Xylazel Tratamiento Max



Xylazel Pasta para Madera

3.- Posibles acabados decorativos.

Acabado incoloro.

Aplicar 2-3 capas de:

- 1.- **XYLAZEL BARNIZ INTERIOR INCOLORO**
Brillante/ Satinado/ Mate.



Xylazel Barniz Interior

- 2.- **XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA**
Brillante/ Satinado/ Mate para zonas de mucho roce.



Xylazel Barniz Parquet y Tarima

- 3.- **XYLAZEL BARNIZ SUELOS** Brillante al agua.
Secado rápido, sin olor a disolvente.



Xylazel Barniz Suelos

Acabado con color:

2-3 capas de **XYLAZEL BARNIZ INTERIOR** color (6 tonalidades con acabado brillante).

2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate)** (5 tonalidades).

2 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Satinado)** (6 tonalidades).



Xylazel Barniz
Interior



Xylazel Profesional Lasur
Intemperie (Mate)



Xylazel Profesional Lasur
Intemperie (Satinado)

Cómo tratar Pavimentos de Madera en interiores

Pavimentos de madera nuevos no barnizados.

1.- Condiciones y preparación de la superficie.

La madera debe tener una humedad comprendida entre el 9% y el 11%.

La superficie debe estar lijada, limpia de grasas, suciedad y polvo.

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **XYLAZEL PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir).



Xylazel Pasta para Madera

2.- Tratamiento preventivo contra insectos (carcomas) y xylófagos.

Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL TRATAMIENTO MAX** a toda la superficie.

En el caso de entarimados, se recomienda aplicarlo también a los rastreles, sobre todo si existe el riesgo de que la madera se humedezca.



Xylazel Profesional Tratamiento
Max

3.- Posibles acabados decorativos.

Acabado incoloro.

Aplicar 2-3 capas de:

XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA Brillante/ Satinado/ Mate para zonas de uso moderado.

XYLAZEL BARNIZ EXTRA SUELOS Brillante para zonas de mucho desgaste.

XYLAZEL BARNIZ SUELOS Brillante al agua. Secado rápido, sin olor a disolvente para zonas de uso moderado.



Xylazel Barniz Parquet y
Tarima



Xylazel Extra Suelos



Xylazel Barniz Suelos

Acabado con color a poro abierto:

Aplicar 1a 3 capas de:

XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE
(Mate). (5 tonalidades) para dar la coloración.



Xylazel Intemperie Mate

Pavimentos ya barnizados envejecidos por el tiempo.

El barniz se está desprendiendo y/o existe ataque de carcomas .

1.-Condiciones y preparación de la superficie.

La madera debe tener una humedad comprendida entre el 9% y el 11%.

Eliminar todos los posibles focos de humedad.

La superficie debe estar lijada superficialmente, limpia de grasas, suciedad y polvo.

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **XYLAZEL PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir).



Xylazel Pasta para Madera

2.- Tratamiento curativo contra insectos (carcomas) y xylófagos.

Aplicar 2-3 capas de **XYLAZEL PROFESIONAL TRATAMIENTO MAX** a toda la superficie.

En el caso de entarimados, se recomienda aplicarlo también a los rastreles, sobre todo si existe el riesgo de que la madera se humedezca.



Xylazel Profesional Tratamiento Max

3.- Posibles acabados decorativos.

Acabado incoloro.

Aplicar 2-3 capas de:

XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA Brillante/ Satinado/ Mate para zonas de uso moderado.

XYLAZEL BARNIZ EXTRA SUELOS Brillante para zonas de mucho desgaste.

XYLAZEL BARNIZ SUELOS Brillante al agua. Secado rápido, sin olor a disolvente para zonas de uso moderado.



Xylazel Barniz Parquet y Tarima



Xylazel Barniz Extra Suelos



Xylazel Barniz Suelos

Acabado con color a poro abierto:

Aplicar 1 a 3 capas de:

XYLAZEL PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE (Mate) (5 tonalidades) para dar la coloración.



Xylazel Profesional Lasur Intemperie (Mate)

El barniz ha perdido el brillo y se encuentra desgastado sin síntomas de ataque.

1.-Condiciones y preparación de la superficie.

La madera debe tener una humedad comprendida entre el 9% y el 11%.

Eliminar todos los posibles focos de humedad.

La superficie debe estar lijada superficialmente, limpia de grasas, suciedad y polvo.

Tapar las grietas, fisuras y desperfectos con el **Xylazel PASTA PARA MADERA** (10 colores madera a elegir).



Xylazel Pasta para Madera

2.- Posibles acabados decorativos.

Acabado incoloro.

Aplicar 2- 3 capas de:

XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA Brillante/ Satinado/ Mate para zonas de uso moderado.

XYLAZEL BARNIZ EXTRA SUELOS Brillante para zonas de mucho desgaste.

XYLAZEL BARNIZ SUELOS Brillante al agua. Secado rápido, sin olor a disolvente para zonas de uso moderado.



Xylazel Barniz Parquet y
Tarimas



Xylazel Barniz Extra Suelos



Xylazel Barniz Suelos