



REVESTIMIENTO ANTIGRIETAS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura elástica y acuosa, formulada con una resina acrílica auto y foto-reticulante, para la protección y decoración de fachadas y paredes donde existan o se prevean fisuras o grietas finas (<1 mm).

La reticulación, reacción química por la que dos moléculas de resina se enlazan entre sí, permite que forme una capa protectora muy elástica que tapa pequeñas grietas y soporta el movimiento incluso a bajas temperaturas. Las pinturas elásticas de fachadas, del mercado, generalmente sólo muestran la propiedad Foto-reticulante, es decir, aquella provocada por la radiación UV del sol.

Xylazel Revestimiento Antigrietas, además, tiene la propiedad Auto-reticulante, es decir, la reacción se produce por la propia naturaleza de las moléculas, permitiendo que la pintura desarrolle unas excelentes propiedades de resistencia al agua desde las primeras fases del secado, lo que evita su ensuciamiento, a pesar de su elasticidad.

Campos de aplicación

Para la protección y el saneamiento de fachadas de todo tipo de materiales. Rellena pequeñas fisuras y previene la aparición de nuevas grietas en superficies con materiales de diferentes coeficientes de dilatación.

Características

- Elástica.
- Tintable, máx. 5%.
- Impermeable al agua. Lavable.
- Transpirable al vapor de agua.
- Resistente a las condiciones climáticas adversas.
- Reticula en superficie y en profundidad, aún estando a la sombra o cubierta, de manera que forma una capa elástica no pegajosa que no retiene la suciedad.
- Buena adherencia.
- Bajo olor en la aplicación. Una vez seco es inodoro.

- Fácil aplicación, no gotea
- Con protector de film antimoho y antialgas
- Base agua
- Cumple la legislación de COV's en 2007 y en 2010

2. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia y seca antes de aplicar. Eliminar posibles restos de materiales mal adheridos o pinturas desconchadas. Si las superficies están contaminadas con mohos o algas, lavarlas y desinfectarlas previamente con XYLAZEL Protector Antimoho. Para fijar las superficies pulverulentas o muy porosas, aplicar XYLAZEL Imprimación Superficies Porosas.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola airless.

Aplicación

Homogeneizar el producto antes de usar. Aplicar la primera mano diluyendo el producto un 15-20% con agua.

Limpieza de útiles

Agua.

Envases

4 L y 15L.

Color y Acabado

Blanco satinado.

3. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C 1.34 ±0.02 g/mL.

Rendimiento 3-5 m²/L por mano, dependiendo del soporte.

Secado en condiciones normales Al tacto 2 horas. Repintado 6 horas. Secado total 24 horas.

Residuo sólido 64%

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C.

No aplicar en condiciones excesivas de humedad o temperatura. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Para más información, consultar el etiquetado del producto y la Ficha de Datos de Seguridad. El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)". La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite.

5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Revestimiento Antigrietas es un producto de Xylazel, desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, que cumple los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y sus exclusivas materias primas, que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre y cuando se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y modo de empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 64 17
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: Paseo de Ruzafa, 5- 5º
Puerta 13 - Despacho D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 64 17

www.xylazel.com

