

Xylazel Barniz Universal

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Barniz tinte de acabado satinado a base de resinas alquídicas modificadas con poliuretano alifático para uso en interior y exterior.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Acabado satinado suave. - Flexible y resistente a la abrasión, de acabado muy duradero. - Muy resistente al agua. - No amarillea. - Clasificación B-s2, d0 de reacción al fuego de los materiales de construcción según norma UNE-EN 13501-1. Material combustible con contribución muy limitada al fuego. Con producción media de humos. Sin producción de gotas/partículas. - Colores con óxidos de hierro transparentes para teñir y barnizar a la vez que proporcionan a la madera protección frente a los rayos UV en exteriores. Incoloro para maderas no expuestas directamente al sol o para realizar mantenimientos de madera con barniz tinte o lasur previo con color. - Seca rápidamente en menos de 4 horas. Segunda mano después de 18 horas. - Lavable - Fácil aplicación con brocha, pistola aerográfica o rodillo de pelo corto.
Campos de aplicación	Para el barnizado y teñido de carpintería en interiores y exteriores (mesas, puertas, molduras, ventanas, techos, paredes, vigas, etc). Para la restauración de muebles y objetos de madera. Según las exigencias del Código Técnico de Edificación cumple los requisitos para el revestimiento de: Zonas ocupables Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos y suelos elevados.
Colores	Incoloro, Blanco, Roble envejecido, Roble, Caoba, Nogal, Wengué.
Envases	250 ml y 750 ml

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20º C → 0,94 ± 0.02 Seco al tacto: < 4 horas. Repintado: >18 horas dependiendo del tipo de madera y de las condiciones climáticas. Rendimiento: 11 - 18 m2/L por mano.
--------------	---


 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte

 Gándaras de Prado - Budiño
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
 36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro

 Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.
 Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
 28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste

 C/ Muntaner 198 - 200.
 Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
 08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante

 C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
 Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
 46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com


 Gándaras de Prado - Budiño s/n
 Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240

3.- Modo de empleo

Preparación	<p>Aplicar sobre superficies limpias y secas.</p> <p>En barnices bien adheridos es conveniente lijar primero. Se limpia la superficie antes de su barnizado.</p> <p>Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Se recomienda aplicar 2 manos de XYLAZEL FONDO IMPRIMACIÓN IFA para proteger la madera contra pudrición, hongos del azulado e insectos xylófagos en exteriores. En interiores es conveniente que la madera esté protegida frente a carcomas y hongos del azulado.</p> <p>Aplicar el producto sin diluir. Entre mano y mano, lijar suavemente y limpiar el polvo para dejar un buen acabado. Aplicar 2 ó 3 manos.</p> <p>Si en sucesivas capas el barniz adquiere mucho color se puede dar la última capa con el barniz de acabado incoloro.</p> <p>Para el pintado de otros materiales u otras aplicaciones no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro servicio técnico.</p>
Modo de empleo	Aplicar a brocha, pincel, rodillo o pistola aerográfica.
Limpieza de útiles	Xylazel Disolvente SG, White Sprit o disolvente para sintéticos y grasos.


4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	<p>No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 30º C.</p> <p>En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.</p> <p>Evitar que el producto alcance los cursos de agua.</p> <p>Consultar el etiquetado y la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.</p>
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte
 Gándaras de Prado - Budiño
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
 36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro
 Avda. Fuenteamar, 16 - oficina 1.
 Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
 28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste
 C/ Muntaner 198 - 200.
 Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
 08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante
 C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
 Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
 46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com


xylazel.com
 Gándaras de Prado - Budiño s/n
 Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240