

BARNIZ EXTRA SUELOS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Barniz brillante de poliuretano de un solo componente, endurecible por la humedad del aire, altamente resistente a la abrasión y los productos químicos.

Características

- Alto brillo y gran transparencia.
- Alta dureza, resistencia a la abrasión y los impactos.
- Rápido secado (1 hora).
- Resistente al alcohol, a los detergentes, aceites y productos químicos agresivos.
- Fácil aplicación con pincel, brocha, rodillo y pistola.
- Puede aplicarse sobre hormigón y superficies minerales porosas.

Campos de aplicación

Para todo tipo de maderas en interior, especialmente suelos de tarima y parquet, donde los requerimientos de resistencia a la abrasión y al impacto sean muy elevados (pistas deportivas, boleras, pistas de patinaje, escuelas, etc.). Es ideal para barnizar objetos de madera donde se requiera una alta resistencia a la abrasión y al impacto, como artículos deportivos, puertas de gran uso, etc.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20° C	0,92-1,000 g/mL
Viscosidad Brookfield.	2,5 dPas
Contenido en sólidos	50%

Secado

El secado depende de las condiciones atmosféricas, dado que reacciona con la humedad ambiental.

Puede aplicarse con un alto grado de humedad ambiente. No blanquea, no se vela.

Tacto: 1 hora aprox.

Repintado: entre 3 y 12 horas aprox.

Seco para pisar: de 24 a 48 horas aprox.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Las superficies a barnizar han de estar secas y limpias.

Madera nueva

Aplicar en capas finas. El número de manos depende del acabado que se quiera alcanzar. Conviene lijar suavemente entre capa y capa para eliminar posibles imperfecciones superficiales y mejorar la adherencia. El barniz está seco para ser lijado después de un tiempo de 3 a 12 horas, dependiendo de la humedad ambiental.

Cuando entre capas el periodo de espera es largo, es conveniente lijar vigorosamente.

Maderas ya barnizadas

Sobre barniz viejo, debe lijarse de manera más fuerte la superficie antes de aplicar **XYLAZEL BARNIZ EXTRA SUELOS**, para favorecer un agarre bueno. Con barnices viejos desconocidos es conveniente antes de aplicar hacer una pequeña prueba de compatibilidad.

En ocasiones, durante el secado de los barnices se forma un "picado", al quedar pequeñas burbujas de aire dentro de la película. Hay que procurar que la madera esté seca al barnizarla y aplicar el barniz en capas finas (de 50 micras secas o menos), evitando un consumo mayor de 120 g/m² (8 m²/L).

En suelos que hayan sido encerados o limpiados con abrillantador, eliminar los restos con disolvente antes de aplicar **XYLAZEL BARNIZ EXTRA SUELOS**.

Rendimiento

8 - 15 m²/L y por mano dependiendo del grosor de capa que se quiera dar.

Modo de empleo

El producto puede ser aplicado a brocha, pincel y rodillo.

Si se ha manchado el borde del envase limpiar bien antes de cerrarlo

Limpieza de útiles

Utilizar Xylazel Diluyente para Poliuretanos.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

No mezclar con otros productos.

Clasificación y etiquetado según R.D. 255/2003.

Consúltese la ficha de datos de seguridad.

Almacenamiento y manipulación

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Según la instrucción técnica para el almacenamiento de productos inflamables (ITC MIE APQ-1, RD 379/2001) el producto es de Clase B2. No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 35° C.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genis 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n

36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

