



PRIMÁRIO MULTIADERENTE

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tipo de produto

Primário de base aquosa para garantir uma aderência perfeita das tintas de acabamento sobre metais não ferrosos. Excelente protecção antioxidante sobre ferro e aço.

Características

Basta uma só demão.

Secagem rápida (6 horas para a tinta de acabamento).

Excelente aplicação com brocha.

Elevadíssimo rendimento: 16 m²/litro.

Cheiro débil.

Base aquosa.

Campos de aplicação

Sobre alumínio, cromo, latão, cobre, aço inoxidável, metais galvanizados e outro metais não ferrosos.

Cor: castanho avermelhado.

Tamanho das embalagens: 750 ml e 4 litros.

2. DADOS TÉCNICOS

Secagem em condições normais: 6 horas.

Condições idóneas de utilização:

- Temperatura: entre 8 e 30°C.

- Humidade relativa máxima: 85%

Espessura de camada recomendada:

- Camada para ação aderente: 30 microns.

- Camada para ação antioxidante: 60 microns.

Aderência segundo norma 1 BS 3900 E6

Rendimento: 16 m²/litro.

Resistência à temperatura:

- Uso intermitente: de -30°C a 150°C.

- Uso continuado: 80°C máximo.

Limpeza dos utensílios: água.

3. MODO DE EMPREGO

Os suportes devem estar limpos e secos, isentos de poeiras, areias soltas e gorduras. Eliminar tintas e vernizes descascados e não aderidos decapando, rascando ou lixando. Limpar a superfície com detergente diluído, enxaguar com água limpa e deixar secar.

Aplicação

Mexer bem o produto antes de utilizar. Normalmente basta aplicar uma demão para conseguir a espessura de camada recomendada (30 microns secos).

Aplicação a brocha

Aplicar uma demão e deixar passar 6 horas antes de aplicar o acabamento.

Aplicação a pistola

Não é necessária qualquer diluição. Regular a pressão do ar a 25/35 psi e regular adequadamente a largura do leque e o caudal. Aplicar 1 demão.

Aplicação do acabamento

A tinta de acabamento pode-se aplicar directamente sobre Xylazel Metal Primário Multiaderente uma vez seco. Xylazel Metal Primário Multiaderente é compatível com a grande maioria das tintas de água ou dissolvente, como alquídicos, alcídicos modificados, nitrocelulósicos, vinílicos com base em diluente, uretanados ou epoxis. Para obter os melhores resultados, utilizar Xylazel Metal Oxirite. Recomendamos efectuar um teste de compatibilidade.

4. QUALIDADE E GARANTIA DE

QUALIDADE

Eficácia

Xylazel Primário Multiaderente é um produto desenvolvido com a máxima qualidade e fiabilidade, cumprindo os máximos standares de fabrico e controlo das suas propriedades.

É um produto de grande eficácia, possuindo características inovadoras graças ao seu fabrico cuidado e às suas matérias primas exclusivas que lhe conferem extraordinárias prestações. A Xylazel, S.A. garante a qualidade do produto, a sua eficácia e duração, sempre que forem respeitadas todas e cada uma das recomendações desta folha técnica.

5. INDICAÇÕES ESPECIAIS

Para a armazenagem e manipulação ter em consideração as leis em vigor sobre armazenagem e transporte e as relacionadas com as águas e o ar. Não armazenar durante muito tempo a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C. Evitar que o produto atinja os cursos de água. As superfícies tratadas não devem estar em contacto com água potável nem com alimentos, nem estão preparadas para imersão permanente.

6. CONDIÇÕES GERAIS

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respectiva aplicação e emprego. Dado as condições de trabalho e os materiais afins serem muito variados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Caso haja alguma dúvida, recomendamos realizar testes próprios ou consultar o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.

